

## **BRICK lesk/mat**

### **popis:**

Velmi tlustá polyuretanová folie pro řezanou grafiku. Vhodná pro aplikace na bavlnu, polyester a směsi těchto materiálů. I přes větší tloušťku lze fólii snadno vyřezávat, separovat i aplikovat. Doporučujeme vyhnout se při tvorbě grafiky drobným detailům.  
průměrná tloušťka fólie: 1000 mikronů

### **podkladová fólie:**

nelepivá polyesterová podkladová fólie

**Vzhledem k velmi širokému spektru dostupných textilií na trhu, berte zde uvedený návod zpracování pouze jako doporučený.**

### **základní nastavení:**

teplota: 155°C  
čas: 5 + 15-20 vteřin  
tlak: střední (3/4 bary)

### **postup zpracování:**

1. vzhledem k citlivosti fólie na teplo - doporučujeme před aplikací nahřát spodní desku lisu na 155°C po dobu 2 minut.
2. motiv vyřežte zrcadlově (doporučujeme použít nůž s ostrým úhlem sklonu a nevyřezávat detaily menší než 1 cm)
3. vyseparujte přebytečný materiál
4. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy
5. aplikujte na termolisu 5 vteřin
6. otočte textilií včetně nažehleného motivu naruby a dožehlete 15-20 vteřin z rubové strany
7. pokud není možné provést transfer pomocí bodů 5 a 6, tak nažehlete motiv standardně z čelní strany po dobu 20 vteřin
8. odstraňte podkladovou fólii až v momentě úplného vystydnutí

### **praní:**

- prát nejdříve 24 hodin po nažehlení
- teplota maximálně do 60°C
- nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky
- bez chemického čištění
- možné sušit v sušičce

### **Poznámka:**

Všechny informace obsažené v tomto dokumentu jsou založeny na našich zkušenostech.

**Doporučujeme vždy provést test aplikace před započítím seriové produkce.**

Produkt je v souladu s italskými předpisy a s předpisy EU týkajícími se vhodného použití. Tento dokument je kontrolován a podléhá změnám.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na níže uvedeném spojení.

Dealer produktů SISER pro ČR:

**PROFISIGN Plus s.r.o.**  
Papírenská 1, Praha 6, 16000  
tel.: +420 226 200 190  
[info@profisignplus.cz](mailto:info@profisignplus.cz)  
[www.profisignplus.cz](http://www.profisignplus.cz)