

BRICK lesk/mat

popis:

Velmi tlustá polyuretanová folie pro řezanou grafiku. Vhodná pro aplikace na bavlnu, polyester a směsi těchto materiálů. I přes větší tloušťku lze fólii snadno vyřezávat, separovat i aplikovat. Doporučujeme vyhnout se při tvorbě grafiky drobným detailům.
průměrná tloušťka fólie: 1000 mikronů

podkladová fólie:

nelepivá polyesterová podkladová fólie

Vzhledem k velmi širokému spektru dostupných textilií na trhu, berte zde uvedený návod zpracování pouze jako doporučený.

základní nastavení:

teplota: 155°C
čas: 5 + 15-20 vteřin
tlak: střední (3-4 bary)

postup zpracování:

1. vzhledem k citlivosti fólie na teplo - doporučujeme před aplikací nahřát spodní desku lisu na 155°C po dobu 2 minut.
2. motiv vyřežte zrcadlově (doporučujeme použít nůž s ostrým úhlem sklonu a nevyřezávat detaily menší než 1 cm)
3. vyseparujte přebytečný materiál
4. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy
5. aplikujte na termolisu 5 vteřin
6. otočte textilií včetně nažehleného motivu naruby a dožehlete 15-20 vteřin z rubové strany
7. pokud není možné provést transfer pomocí bodů 5 a 6, tak nažehlete motiv standardně z čelní strany po dobu 20 vteřin
8. odstraňte podkladovou fólii až v momentě úplného vystydnutí

praní:

- prát nejdříve 24 hodin po nažehlení
- teplota maximálně do 60°C
- nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky
- bez chemického čištění
- možné sušit v sušičce

Poznámka:

Všechny informace obsažené v tomto dokumentu jsou založeny na našich zkušenostech.

Doporučujeme vždy provést test aplikace před započítím seriové produkce.

Produkt je v souladu s italskými předpisy a s předpisy EU týkajícími se vhodného použití. Tento dokument je kontrolován a podléhá změnám.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na níže uvedeném spojení.

Dealer produktů SISER pro ČR:

PROFISIGN Plus s.r.o.
Papírenská 1, Praha 6, 16000
tel.: +420 226 200 190
info@profisignplus.cz
www.profisignplus.cz