

## COLORPRINT, COLORPRINT EXTRA

### popis:

Jde o potisknutelné nažehlovací materiály ecosolventními a solventními inkousty, kdy COLORPRINT je určený pro normální materiály vyrobené ze 100% bavlny, 100% polyesteru, bavlněných směsí a další syntetické látky. COLORPRINT EXTRA je určen pro nylon a další obtížné materiály.

průměrná tloušťka fólie: 170 mikronů

### podkladová fólie:

nelepivá polyesterová podkladová fólie

**Vzhledem k velmi širokému spektru dostupných textilií na trhu, berte zde uvedený návod zpracování pouze jako doporučený.**

### základní nastavení:

teplota: 150°C pro COLORPRINT, 165°C pro COLORPRINT EXTRA

čas: 15 vteřin

tlak: střední (3-4 bary)

### postup zpracování:

1. motiv vytiskněte a vyřízněte
2. nechte tisk aspoň 12 hodin zaschnout před jeho srolováním, dalším zpracováním, či nažehlením
3. vyseparujte přebytečný materiál
4. sejměte z podkladové vrstvy - nejlépe za použití přenosové fólie TTD Easy
5. umístěte motiv na textil včetně přenosové fólie TTD Easy
6. aplikujte na termolisu
7. odstraňte přenosovou fólii - zatepla

### praní:

- prát nejdříve 24 hodin po nažehlení
- teplota maximálně do 50°C (COLORPRINT) - 30°C (COLORPRINT EXTRA) naruby
- nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky
- bez chemického čištění
- není možné sušit v sušičce

### Poznámka:

Všechny informace obsažené v tomto dokumentu jsou založeny na našich zkušenostech.

**Doporučujeme vždy provést test aplikace před započítím seriové produkce.**

Produkt je v souladu s italskými předpisy a s předpisy EU týkajícími se vhodného použití. Tento dokument je kontrolován a podléhá změnám.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na níže uvedeném spojení.

Dealer produktů SISER pro ČR:

**PROFISIGN Plus s.r.o.**  
Papírenská 1, Praha 6, 16000  
tel.: +420 226 200 190  
[info@profisignplus.cz](mailto:info@profisignplus.cz)  
[www.profisignplus.cz](http://www.profisignplus.cz)